

PROTELUX

Descrizione:

Rivestimento plastico di finitura ad effetto bucciato lucido per uso interno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti purissimi, cariche altamente coprenti a base di biossido di titanio ed additivi vari che gli conferiscono: alta copertura e spessore, ottime proprietà meccaniche ed effetto lucido, elevata resistenza all'abrasione e lavaggio, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, autodilatante. Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo su supporti in gesso o cartongesso, intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, c.l.s., vecchie pitture organiche, compatte, assorbenti ecc.

Dati tecnici di fornitura:

| | |
|------------------------------|---|
| Aspetto: | fluido.liquido |
| colore: | bianco lucido o secondo la gamma |
| peso specifico: | 1,250-1,300 Kg/Lt +/- 0,05 in funzione del colore |
| pH: | 8,5 - 9 |
| diluizione: | pronto all'uso |
| °C applicazione: | compresa tra +5°C e + 38 °C |
| mod. applicazione: | pennello, rullo sintetico spugna alveolare |
| consumi indicativi: | 0,500 - 0,800 Gr/Mq per mano in funzione del supporto e dello spessore |
| viscosità: | 10.000-12.000 cps +/- 5 Brookfield (RTV 20 giri/min. a 28 °C) |
| essiccazione: | 1-2 ore al tatto, 24 ore in profondità, 4-6 gg al lavaggio a +25°C e u.r. 65% |
| sopraverniciabilità: | min. 12 - 24 ore |
| resistenza lavaggio: | conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi) |
| resistenza abrasione: | conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 5.000 cicli abrasivi) |
| reazione al fuoco: | nulla se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili |
| lavaggio attrezzi: | con acqua subito dopo l'uso |
| confezioni: | Lt. 5 - 14 |
| stoccaggio | 12 mesi al riparo del gelo e fonti di calore o forti temperature |

Preparazione del supporto e fondo:

SUPERFICI NUOVE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili, pulire accuratamente il supporto con un panno umido applicare una mano di primer tipo "TOVERFIX ACRILICO" secondo la giusta diluizione. Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione di una mano di fondo tipo "TOVERQUARZ FARINA" secondo diluizione del 30 % con acqua ed attendere dalle 12 alle 24 ore prima dell'applicazione del prodotto finale.

SUPERFICI VECCHIE O GIA' PITTURATE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o strati di vecchie pitture esistenti fatiscenti o in via di distacco. Procedere all'applicazione di eventuali stuccature o rasature da effettuare sulla superficie. Ricarteggiare finemente, pulire accuratamente il supporto con un panno umido e procedere come per le superfici nuove.



PROTELUX

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Stendere il prodotto con pennello incrociando le mani tra loro e lavorarlo successivamente (con la superficie ancora bagnata) con rullo in spugna sintetica alveolare, fino ad ottenere l'effetto bucciato desiderato avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.
Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture lucide per pareti e soffitti interni."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 150,00 (2007) - 100,00 (2010)
VOC del prodotto : al max. 50 gr/lt

