

# TOVER CAUCCIU'

## Descrizione:

Smalto plastico al puro caucci' di qualità per uso interno o esterno.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni policlorurati, pigmenti purissimi, cariche micronizzate ed additivi vari che gli conferiscono:  
elevata resistenza alla corrosione, buona brillantezza, alta copertura, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, agenti chimici e salini, assenza di ingiallimento nel tempo.  
Idoneo per la verniciatura di piscine, serbatoi di acqua NON POTABILE, vasche ecc.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-pastoso
<b>colore:</b>	azzurro piscina, bianco
<b>peso specifico:</b>	1,380-1,400 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
<b>pH:</b>	n.a.
<b>diluizione:</b>	con diluente sintetico extra per clorocaucci' dal 5 % al 10%
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair"
<b>consumi indicativi:</b>	7-8 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	180"-200" tazza FORD/4
<b>essiccazione:</b>	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 24 ore
<b>pot life:</b>	n.a.
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 2,5 - 16
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**SUPERFICI IN MURATURA O C.L.S.:** sgrassare, spazzolare, carteggiare fino alla totale asportazione di tutte le parti friabili o in via di distacco. Applicare ove si renda necessario una mano di primer al solvente tipo "TOVERFIX 1000" su tutta la superficie da trattare ed attendere almeno 24 ore prima della verniciatura.

**SUPERFICI IN FERRO:** sgrassare, spazzolare, carteggiare fino alla totale asportazione di tutte le parti friabili, ruggine in via di distacco. Se necessario applicare una mano di fondo a base di antiruggine al caucci'.

## Applicazione:

Diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente sintetico extra al clorocaucci' per applicazione a pennello o rullo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Attendere almeno 24 ore tra una mano a l'altra.



# TOVER CAUCCIU'

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
Inflammabile (R 10)  
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)  
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Pitture monocomponenti ad alte prestazioni".  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 600,00 (2007) - 500,00 (2010)  
VOC del prodotto : 580

**To.Ver.Italia s.r.l.**

- Via Bitonto, 122 - 00133 - Roma - Italy - Tel. 06.2012800 - Fax 06.2011751  
http: [www.toveritalia.it](http://www.toveritalia.it) - e-mail: [info@toveritalia.it](mailto:info@toveritalia.it)

