

TOVER FERR

Descrizione:

Vernice anticorrosiva all'ossido di ferro micaceo con aspetto "antico" di altissima qualità per uso interno o esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidiche modificate, ossido di ferro micaceo, pigmenti purissimi ed additivi vari che gli conferiscono:
buona azione anticorrosiva anche in ambienti particolarmente esposti, brillantezza, altissima copertura, elevata resistenza alle intemperie ed agenti atmosferici, assenza di ingiallimento nel tempo.
Utilizzato prevalentemente su supporti metallici e per la protezione ed abbellimento di cancellate, ringhiere, finestre ecc., donando alla superficie l'aspetto finale "anticato"

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	secondo la gamma
peso specifico:	1,400-1,450 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore e granulometria
pH:	n.a.
diluizione:	con diluente sintetico dal 5 % al 10%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, airless (ugello 2,5 mm)
consumi indicativi:	10-12 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
viscosità:	180" tazza FORD/4
essiccazione:	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore (in genere mano unica)
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

FERRO NOUVO O VERNICIATO: spazzolare e carteggiare mediante mezzi meccanici asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con solventi alla nitro ed applicare se necessario una mano di antiruggine tipo "TOVERPRIMER". Ad essiccazione avvenuta applicare il prodotto.

Applicazione:

Diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente sintetico a pennello e max 15% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



TOVER FERR

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Infiammabile (R 10)
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture monocomponenti ad alte prestazioni".
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 600,00 (2007) - 500,00 (2010)
VOC del prodotto : 530,00

