

TOVER CROMOX

Descrizione:

Fondo ancorante per lamiere zincate e leghe leggere.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con altissima percentuale di tetrossicromato di zinco, dispersione fenolica, pigmenti purissimi ed additivi vari che gli conferiscono: elevata proprietà anticorrosiva, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, assenza di ingiallimento nel tempo, elevata adesione su qualsiasi supporto zincato o in lega leggera.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	giallo ossido non coprente
peso specifico:	1,150-1,250 Kg/Lt +/- 0,005
pH:	n.a.
diluizione:	con diluente nitro dal 10 % al 15%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, airless
consumi indicativi:	20 -25 Mc/Lt per mano
viscosità:	180" tazza FORD/4
essiccazione:	20 - 30 min. al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

LEGHE LEGGERE O ZINCATE: carteggiare e sgrassare accuratamente la superficie da trattare con sgrassatori specifici o diluente nitro. Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di prodotto.

Applicazione:

Diluire in ragione dal 10% al 15 % max con diluente nitro per applicazione a pennello o a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di stirare il piu' possibile e di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Avendo la caratteristica di essere un prodotto non coprente, deve essere lasciata sulla superficie da trattare una quantità minima di prodotto senza esagerare e non aver cura se a tratti risulta non completamente coperta.



TOVER CROMOX



Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Inflammabile (R 10)
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture monocomponenti ad alte prestazioni".
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 600,00 (2007) - 500,00 (2010)
VOC del prodotto : 460,04

