

TOVERDEKAP FORTE

Descrizione:

Sverniciatore universale multiuso per supporti in ferro, legno, PVC, ecc.

Composizione e Caratteristiche:

Sistema sverniciante, formulato espressamente con alta concentrazione di cloruro di metilene per la rimozione di vari tipi di prodotti vernicianti da superfici in legno, ferro, pietra, marmo, cemento, plastica, metalli in genere e fibre di vetro. Di facile impiego, e con il suo aspetto gelatinoso non cola anche in superfici verticali. E' idoneo alla rimozione di molteplici strati di smalti di qualsiasi natura, vernici, lacche, pitture, mastici, colle e rivestimenti plastici di alto spessore.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	pastoso
colore:	trasparente
peso specifico:	0,97 +/- 0,02 Kg/Lt
pH:	acido
diluizione:	pronto all'uso
°C applicazione:	compresa tra +5 e +38 °C
mod. applicazione:	pennello
consumi indicativi:	
viscosità:	n.a.
essiccazione:	da 1 a 4 ore in funzione dello strato da asportare
sopraverniciabilità:	dopo la totale asportazione del prodotto e lavaggio della superficie
pot life:	da 1 a 24 ore in funzione dell'assorbimento del supporto
lavaggio attrezzi:	con acqua o solventi alla nitro subito dopo l'uso
confezioni:	Lt 0,750 - 4 - 16
stoccaggio	12 -24 mesi al riparo dal gelo o forti fonti di calore

Preparazione del supporto e fondo:

PER TUTTI I TIPI DI SUPPORTI: il supporto non necessita di preparazioni particolari prima dell'applicazione del prodotto, si consiglia solamente di applicare il prodotto su superfici asciutte o quasi.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare con l'ausilio di pennello e/o spatola in modo abbondante ed uniforme su tutta la superficie da trattare. Il tempo necessario per una buona azione varia da 1 a 3 ore a seconda della consistenza e del numero di mani o strati di pittura da sverniciare. Asportare con l'ausilio di una spatola o di un raschietto, la miscela morbida che si ottiene dopo tale tempo. Non far essiccare troppo il prodotto applicato, e a tal proposito, controllare sempre lo stato di essiccazione del sostanza applicata ed asportare sempre prima di tale orario. A lavorazione completata, lavare la superficie con abbondante acqua fino alla completa asportazione delle parti residue di prodotto rimaste sul supporto. E' opportuno effettuare dei piccoli test sul supporto o superficie, per poter finalizzare ed individuare il miglior sistema applicativo e lo spessore piu' idoneo da applicare per la rimozione degli strati da eliminare.



TOVERDEKAPFORTE

Avvertenze e precauzioni generali:

- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
- Usare in luogo ben ventilato (S 51)
- Infiammabile
- Può provocare reazioni allergiche a contatto cutaneo ed oculare
- Utilizzare guanti ed occhiali idonei al prodotto e lavorazione

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

