

# TOVERLAK FLATTING

## Descrizione:

Vernice flatting all'acqua con effetto brillante o opaco di ottima qualità per la protezione del legno sia per uso interno che esterno.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine resina acriliche speciali in dispersione acquosa, ed additivi vari che gli conferiscono: buona brillantezza o opacità, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alla formazione di muffe, acari ecc., alle intemperie, all'abrasione, al lavaggio, ai raggi U.V., assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, elevata elasticità. Inodore e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo per supporti e manufatti in legno.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-pastoso
<b>colore:</b>	trasparente lucido o opaco
<b>peso specifico:</b>	1,000-1,050 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione dell'effetto
<b>pH:</b>	8-9
<b>diluizione:</b>	pronto all'uso o acqua potabile dal 5 % al 10%
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair", airless
<b>consumi indicativi:</b>	10-12 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	800-1.200 lucido / 2.000- 4.000 cps +/- 5 Brookfield a + 20°C
<b>essiccazione:</b>	1-2 ore al tatto, 24 ore in prof., 7gg al lavaggio a +20°C con U.R. del 50%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 6 - 8 ore
<b>pot life:</b>	n.a.
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con acqua subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 0,500 - 2,5 -
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**LEGNO NUOVO:** carteggiare e spolverare accuratamente la superficie da trattare e applicare, se necessario, una mano di impregnante colorato o neutro tipo "TOVERLAK IMPREGNANTE", per donare il colore al legno. Ad essiccazione avvenuta ricarteggiare finemente e spolverare la superficie.

**LEGNO GIÀ TRATTATO:** assicurarsi della perfetta tenuta del vecchio strato di vernice, altrimenti, spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di vecchia pittura o parti di essa fatiscenti e in via di distacco, pulire accuratamente il supporto, e applicare, se necessario, una mano di impregnante colorato o neutro tipo "TOVERLAK IMPREGNANTE", per donare il colore al legno. Ad essiccazione avvenuta ricarteggiare finemente e spolverare la superficie.

## Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, in caso di necessità diluire in ragione dal 3% al 5% max con acqua potabile per applicazione a pennello o rullo e max 10% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Per l'applicazione della seconda mano attendere non meno di 6-8 ore.



# TOVERLAK FLATTING

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

## Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.  
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.  
Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.  
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne."  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 150,00 (2007) - 130,00 (2010)  
VOC del prodotto : 80 gr/lit

