

TOVER SINT

Descrizione:

Smalto oleo-sintetico brillante multiuso di buona qualità per uso interno o esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine oleo-sintetiche, pigmenti purissimi ed additivi vari che gli conferiscono:

buona brillantezza, alta copertura, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, assenza di ingiallimento nel tempo.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	secondo la gamma
peso specifico:	1,000-1,250 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
pH:	n.a.
diluizione:	con diluente sintetico o ragia minerale dal 5 % al 10%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana "moair", airless
consumi indicativi:	14-16 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
viscosità:	N.a.
essiccazione:	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

LEGNO: carteggiare stuccare accuratamente la superficie da trattare e applicare una mano di fondo tipo "TOVERTITE". Ad essiccazione avvenuta applicare prima e seconda mano di prodotto.

FERRO: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con solventi alla nitro ed applicare una mano di antiruggine tipo "TOVERPRIMER". Ad essiccazione avvenuta applicare prima e seconda mano di prodotto.

Applicazione:

Diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente sintetico o ragia minerale per applicazione a pennello o rullo e max 15% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



TOVER SINT

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Inflammabile (R 10)
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 400,00 (2007) - 300,00 (2010)
VOC del prodotto : 398,84

To.Ver.Italia s.r.l.

- Via Bitonto, 122 - 00133 - Roma - Italy - Tel. 06.2012800 - Fax 06.2011751
http: www.toveritalia.it - e-mail: info@toveritalia.it

