

# TOVERPAINTSUPER

## Descrizione:

Pittura lavabile 100% acrilica ad uso professionale di ottima qualità e ad effetto opaco-satinato per uso interno-esterno.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni 100% stirolo-acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici e inorganici purissimi, cariche altamente coprenti a base di biossido di titanio ed additivi vari che gli conferiscono:

alta copertura, ottime proprietà meccaniche ed effetto opaco-satinato, elevata resistenza all'abrasione e lavaggio, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, autodilatante. Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo per supporti porosi e non tipo: intonaci, c.l.s., legno ecc.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-liquido
<b>colore:</b>	bianco opaco o secondo la gamma
<b>peso specifico:</b>	1,400-1,500 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
<b>pH:</b>	8,5 - 9
<b>diluizione:</b>	con acqua potabile dal 30 % al 50% in funzione del modo applicativo
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair", airless
<b>consumi indicativi:</b>	8 -10 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	20.000 cps +/- 5 Brookfield (RTV 20 giri/min. a 25 °C)
<b>essiccazione:</b>	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità, 4-6 gg al lavaggio a +20°C
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 4 - 6 ore
<b>resistenza lavaggio:</b>	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi)
<b>resistenza abrasione:</b>	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 5.000 cicli abrasivi)
<b>reazione al fuoco:</b>	nulla se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con acqua subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 5 - 14
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**SUPERFICI NUOVE:** spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili, pulire accuratamente il supporto con un panno umido applicare una mano di primer tipo "TOVERFIX ACRILICO" secondo la giusta diluizione. Attendere dalle 4 alle 6 ore prima dell'applicazione del prodotto finale.

**SUPERFICI VECCHIE O GIA' PITTURATE:** spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o strati di vecchie pitture o intonaci esistenti fatiscenti o in via di distacco. In casi particolari ove si presenti un supporto altamente friabile ed inconsistente o vecchie pitture non asportabili, si consiglia l'utilizzo di un primer di fondo tipo "TOVERFIX 1000" al solvente, per ricompattare ulteriormente la superficie prima delle operazioni successive. Procedere all'applicazione di eventuali stuccature o rasature da effettuare sulla superficie. Ricarteggiare finemente, pulire accuratamente il supporto ed applicare una mano di primer tipo "TOVERFIX ACRILICO" secondo la giusta diluizione. Attendere dalle 4 alle 6 ore prima dell'applicazione del prodotto finale.



# TOVERPAINTSUPER

## Applicazione:

Diluire il prodotto con acqua potabile in ragione dal 30% al 40 % max per applicazione a pennello o rullo e max 50% o fino a viscosità desiderata per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.

Per l'applicazione della seconda o successive mani attendere non meno di 4 - 6 ore una dall'altra.

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.

Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)

## Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.

Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.

Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.

Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

"Pitture opache per pareti e soffitti interni/esterni."

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 75,00 (2007) - 30,00 (2010)

VOC del prodotto : 65 gr/lit

