

# TOVER SATIN

## Descrizione:

Smalto alchidico multiuso di buona qualità per uso interno o esterno ad effetto satinato.

## Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidico tixotropico, pigmenti purissimi ed additivi vari che gli conferiscono:  
aspetto satinato, alta copertura, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, assenza di ingiallimento nel tempo. Di facile applicazione grazie ad un buon punto di fluidità studiato appositamente per rendere il prodotto antigoccia.

## Dati tecnici di fornitura:

<b>Aspetto:</b>	fluido-pastoso
<b>colore:</b>	secondo la gamma
<b>peso specifico:</b>	1,100-1,200 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
<b>pH:</b>	n.a.
<b>diluizione:</b>	con diluente sintetico o ragia minerale dal 5 % al 10%
<b>°C applicazione:</b>	compresa tra +5°C e + 38 °C
<b>mod. applicazione:</b>	pennello, rullo lana "moair", airless
<b>consumi indicativi:</b>	15-17 Mg/Lt per mano in funzione del supporto
<b>viscosità:</b>	N.a.
<b>essiccazione:</b>	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
<b>sopraverniciabilità:</b>	min. 24 ore
<b>pot life:</b>	n.a.
<b>lavaggio attrezzi:</b>	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
<b>confezioni:</b>	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
<b>stoccaggio</b>	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

## Preparazione del supporto e fondo:

**LEGNO:** carteggiare stuccare accuratamente la superficie da trattare e applicare una mano di fondo tipo "TOVERTITE". Ad essiccazione avvenuta applicare prima e seconda mano di prodotto.

**FERRO:** spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con solventi alla nitro ed applicare una mano di antiruggine tipo "TOVERPRIMER". Ad essiccazione avvenuta applicare prima e seconda mano di prodotto.

## Applicazione:

Diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente sintetico o ragia minerale per applicazione a pennello o rullo e max 15% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



# TOVER SATIN

## Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.  
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.  
Conservare il prodotto al riparo dal gelo e forti fonti di calore ed in luogo ben ventilato.  
Inflammabile (R 10)  
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)  
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:  
"Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica."  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :  
Limite massimo : 400,00 (2007) - 300,00 (2010)  
VOC del prodotto : 398,84

To.Ver.Italia s.r.l.

- Via Bitonto, 122 - 00133 - Roma - Italy - Tel. 06.2012800 - Fax 06.2011751  
http: [www.toveritalia.it](http://www.toveritalia.it) - e-mail: [info@toveritalia.it](mailto:info@toveritalia.it)

