

TOVERWOOD

Descrizione:

Vernice impregnante ad alta penetrazione di ottima qualità per legno ad uso interno o esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidiche lino-fenoliche, olio di lino cotto ed additi vari che gli conferiscono:
ottima penetrabilità, buone proprietà meccaniche, assenza di ingiallimento e sfogliamento nel tempo, facilità nell'applicazione, ottimo effetto risanante antitarlo e protezione contro i funghi azzurranti, buona resistenza ai raggi U.V.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	liquido
colore:	trasparente opaco o secondo la gamma
peso specifico:	0,910-0,950 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
pH:	n.a.
diluizione:	pronto all'uso
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello
consumi indicativi:	6-10 Mg/Lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
viscosità:	n.a.
essiccazione:	10 min.fuori polvere, 30 min.al tatto, a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 20 - 24 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

LEGNO NUOVO: il supporto deve essere ben stagionato ed asciutto. Carteggiare e spolverare la superficie da trattare.

LEGNO VERNICIATO: spazzolare, sverniciare o carteggiare anche con azione meccanica avendo cura di asportare ogni traccia di sporco, residui di vecchi strati di vernice preesistenti, in modo da arrivare allo strato di legno nudo.

Applicazione:

Pronto all'uso se applicato a pennello o diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente nitro per applicazioni a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.

Su supporti particolarmente assorbenti ripetere l'applicazione, se necessario, dopo almeno 6 ore.



TOVERWOOD

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Inflammabile (R 10)
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Impregnanti non filmogeni per legno"
V.O.C. espressi in Gr/Lt di prodotto pronto all'uso:
Limite max: 700,00 Gr/Lt (2007) - 700,00 Gr/Lt (2010)
V.O.C. del prodotto: 667,38 Gr/Lt

