

EPOSFOND DUE

Descrizione:

Primer epossidico bicomponente per strutture cementizie sopraverniciabile con prodotti epossidici o poliuretanic.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto bicomponente formulato espressamente con resina epossidica catalizzata con indurente amminico, solventi ed additivi vari per uso esclusivamente professionale. Idoneo come fondo per cicli di verniciatura con prodotti epossidici o poliuretanic ove il supporto in cemento risulta umido o non totalmente asciutto. Buone proprietà meccaniche e chimiche, assenza di ingiallimento nel tempo.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	pastoso
colore:	trasparente
peso specifico:	1,600-1,605 Kg/Lt +/- 0,005
pH:	n.a.
diluizione:	diluyente epossidico fino al 5% max o viscosità desiderata
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 35 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana "moair", airless
consumi indicativi:	200-400 Gr/ Mq per mano in funzione del supporto (spessore 50 micron)
viscosità:	n.a.
essiccazione:	1 -2 ore, 24 ore reticolazione completa a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
pot life:	12 -18 ore dal momento della catalisi
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluyente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Kg 5 (part. A 4,15Kg+part. B 0,85 Kg) Kg 20 (part. A16,6 Kg + part. B 3,4 Kg)
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

SUPERFICI NUOVE: le superfici da rivestire devono essere in cemento stagionato per almeno 28 giorni, devono essere spazzolate (con totale eliminazione di residui friabili o fatiscenti).

SUPERFICI VECCHIE O GIA TRATTATE: carteggiare, spazzolare anche con l'ausilio di attrezzature meccaniche ed asportare le vecchie pitture fatiscenti o in via di distacco, eseguire eventuali stuccature o rasature con appositi prodotti.

Applicazione:

Miscelare i due componenti fino ad ottenere una miscela omogenea del prodotto. Diluire con apposito diluyente fino a viscosità desiderata ed applicare il prodotto a spruzzo, pennello o rullo avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



EPOSFOND DUE



Avvertenze e precauzioni generali:

- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole o correnti d'aria.
- Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
- Infiammabile (R 10)
- Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
- Usare in luogo ben ventilato (S 51)
- Prodotto esclusivamente ad uso professionale

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

