

TOVERFLATTING

Descrizione:

Vernice uretanica filmogena di ottima qualità per la protezione dei supporti in legno ad uso interno o esterno, sia civile che navale.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidiche-fenoliche lungo olio, acidi grassi ed additi vari che gli conferiscono:

ottima adesione, buone proprietà meccaniche, assenza di ingiallimento nel tempo, facilità nell'applicazione, buona resistenza ai raggi U.V., eccellente resistenza alle aggressioni atmosferiche e marine.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido
colore:	trasparente opaco o lucido
peso specifico:	0,900-0,950 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione dell'effetto
pH:	n.a.
diluizione:	pronto all'uso se necessario con diluente sintetico o ragia minerale
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, airless
consumi indicativi:	16-18 Mg/Lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
viscosità:	100" - 120" tazza FORD/4 a +20°C
essiccazione:	2 -3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 20 - 24 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con solvente, diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

LEGNO NUOVO: il supporto deve essere ben stagionato ed asciutto. Carteggiare e spolverare la superficie da trattare. Applicare se necessario una o più mani di impregnante a colore tipo "TOVERWOOD".

LEGNO VERNICIATO: spazzolare, sverniciare o carteggiare anche con azione meccanica avendo cura di asportare ogni traccia di sporco, residui di vecchi strati di vernice preesistenti, in modo da arrivare allo strato di legno nudo. Applicare se necessario una o più mani di impregnante a colore tipo "TOVERWOOD".

Applicazione:

Pronto all'uso se applicato a pennello o diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente nitro per applicazioni a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.

Su supporti particolarmente assorbenti ripetere l'applicazione, se necessario, dopo almeno 24 ore.



TOVERFLATTING

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Infiammabile (R 10)
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne".
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 500,00 (2007) - 400,00 (2010)
VOC del prodotto : 392,40

To.Ver.Italia s.r.l.

- Via Bitonto, 122 - 00133 - Roma - Italy - Tel. 06.2012800 - Fax 06.2011751
http: www.toveritalia.it - e-mail: info@toveritalia.it

