

TOVERQUARZ S.90 interni

Descrizione:

Idropittura al quarzo vinil-acrilico ad effetto opaco per uso interno-esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con polimeri vinil-acrilici in dispersione acquosa, pigmenti purissimi, cariche coprenti a base di biossido di titanio, inerti di natura silicea ed additivi vari che gli conferiscono: buona copertura, buone proprietà meccaniche, resistenza all'abrasione, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, autodilatante. Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo su supporti in gesso o cartongesso, intonaci civili nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, c.l.s., vecchie pitture organiche, compatte, assorbenti ecc.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-liquido
colore:	bianco
peso specifico:	1,680-1,700 Kg/Lt +/- 0,05
granulometria:	max. 100 µm
diluizione:	dal 20% al 30% con acqua potabile
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana, rullo sintetico spugna alveolare, spruzzo (ugel. 2-2,5)
consumi indicativi:	4 - 6 Mq/Lt per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e tipologia
viscosità:	52.000-/+4.000 cps +/- 5 Brookfield (RTV 20 giri/min. a 25 °C)
essiccazione:	1 ora al tatto, 24 ore in profondità, 4-6 gg al lavaggio a +25°C e u.r. 65%
sopraverniciabilità:	min. 4 - 8 ore
resistenza lavaggio:	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi)
resistenza abrasione:	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 5.000 cicli abrasivi)
reazione al fuoco:	nulla se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
lavaggio attrezzi:	con acqua subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 5 - 13
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e fonti di calore o forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

SUPERFICI NUOVE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili, pulire accuratamente il supporto ed applicare una mano di primer tipo "TOVERFIX VINILICO" secondo la giusta diluizione. Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione della prima e seconda mano di prodotto.

SUPERFICI VECCHIE O GIA' PITTURATE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o strati di vecchie pitture esistenti fatiscenti o in via di distacco. Procedere all'applicazione di eventuali stuccature o rasature da effettuare sulla superficie. Ricarteggiare finemente, pulire accuratamente il supporto e procedere come per le superfici nuove.



TOVERQUARZ S.90 interni

Applicazione:

Diluire il prodotto con il 30% circa di acqua potabile, per la prima mano, e al 20-25%, per la seconda mano per applicazioni a pennello. Al 10-15% per applicazioni a rullo. Applicare il prodotto avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.
Per l'applicazione della seconda o successive mani attendere non meno di 4-8 ore una dall'altra.

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione del supporto (non meno di 30-35 gg)

Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.
Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture per pareti esterne di supporto minerale."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 75,00 (2007) - 40,00 (2010)
VOC del prodotto : al max. 40 gr/lt

