

TOVERFERR ANTIRUGGINE

Descrizione:

Fondo antiruggine all'acqua per manufatti in ferro e piccola carpenteria di ottima qualità per uso interno o esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine resina acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti organici e inorganici anticorrosivi, cariche coprenti a base di biossido di titanio ed additivi vari che gli conferiscono: alta copertura, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie all'abrasione e lavaggio, assenza di ingiallimento nel tempo, antigoccia, di facile applicazione. Inodore e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo per supporti in ferro, piccola carpenteria e per il "fai da te".

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	grigio opaco
peso specifico:	1,200-1,300 Kg/Lt +/- 0,005
pH:	8-9
diluizione:	pronto all'uso o acqua potabile dal 5 % al 10%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, rullo lana "moair", airless
consumi indicativi:	6 - 8 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
viscosità:	2.000 - 3.000 cps +/- 5 Brookfield a + 20°C
essiccazione:	30-40 min. fuori polvere, 24 ore in profondità a +20°C con U.R. del 50%
sopraverniciabilità:	min. 3 - 4 ore, categgiabile dopo 2 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con acqua subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

FERRO NUOVO: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, se presente, pulire accuratamente il supporto con solventi alla nitro o sgrassatori fino alla totale asportazione di grassi, oli, ecc. presenti nei supporti ferrosi nuovi.

FERRO o SUPPORTI VERNICIATI: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine o strati di vecchie pitture esistente. Sgrassare accuratamente i supporti con appositi prodotti tipo sgrassatori o solventi alla nitro. Applicare una mano di convertitore di ruggine tipo "TOVERCONVERT"

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso, in caso di necessità diluire in ragione dal 5% al 10 % max con acqua potabile per applicazione a pennello o rullo e per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie. Per l'applicazione della seconda mano attendere non meno di 3 - 4 ore.



TOVERFERR ANTIRUGGINE



Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Attendere almeno 12-24 ore prima dell'applicazione del prodotto di finitura.

Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati. Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture monocomponenti ad alte prestazioni."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 140,00 (2007) - 140,00 (2010)
VOC del prodotto : 95 g/lit

