

DECORPLAST GRANIGLIATO



Descrizione:

Rivestimento murale di finitura a spessore a base di graniglia di marmo per uso interno-esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni acriliche speciali in dispersione acquosa, inerti di natura marmorea di varie granulometrie ed additivi vari che gli conferiscono:
alta copertura e spessore, ottime proprietà meccaniche, elevata resistenza all'abrasione, a lavaggio ed ambienti alcalini, assenza di ingiallimento nel tempo. Con odore gradevole e non infiammabile a basso impatto ambientale. Idoneo su supporti in gesso o cartongesso, intonaci civili nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, c.l.s., vecchie pitture organiche, compatte, assorbenti ecc.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	pastoso
colore:	secondo la gamma
peso specifico:	1,300-1,400 Kg/Lt +/- 0,50 in funzione del colore e granulometria
granulometria:	fino: 0,8-1,2mm / medio: 1,5-1,8mm / grosso 2-2,5mm
diluizione:	pronto all'uso
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	frattone acciaio "inox"
consumi indicativi:	2 - 4 Kg/Mq per mano in funzione dello spessore, granulometria e supporto
viscosità:	di consistenza pastosa
essiccazione:	2 ore al tatto, 24 ore in profondità, 4-6 gg al lavaggio a +25°C e u.r. 65%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
resistenza lavaggio:	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi)
resistenza abrasione:	conforme normativa DIN 53 788 (resistenza ad almeno 5.000 cicli abrasivi)
reazione al fuoco:	nulla se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
lavaggio attrezzi:	con acqua subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 15
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e fonti di calore o forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

SUPERFICI NUOVE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o simili, pulire accuratamente il supporto ed applicare una mano di primer tipo "TOVERFIX ACRILICO" secondo la giusta diluizione. Ad essiccazione avvenuta procedere con l'applicazione della prima e seconda mano di fondo tipo "TOVERQUARZ EXTRA ACRILICO" dello stesso colore o simile del rivestimento finale.

SUPERFICI VECCHIE O GIA' PITTURATE: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di polvere, grasso o strati di vecchie pitture esistenti fatiscenti o in via di distacco. Procedere all'applicazione di eventuali stuccature o rasature da effettuare sulla superficie. Pulire accuratamente il supporto e procedere come per le superfici nuove.



DECORPLAST GRANIGLIATO



Applicazione:

Stendere il prodotto pronto all'uso con il frattone in acciaio "inox" in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie interessata, ed uniformare prima che inizi la filmazione sempre con l'ausilio del frattone effettuando una leggera pressione tipo "lamatura" su tutta la superficie.

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
Proteggere dalla pioggia per le prime 10-12 ore dall'applicazione.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione del supporto (non meno di 30 -35 gg)

Dati e note varie:

Il prodotto è esente nel suo contenuto da metalli pesanti quali piombo o cromo.
Non contiene solventi tossici, aromati, clorurati.
Il prodotto non costituisce di per se sostanza pericolosa se utilizzato in modo idoneo e secondo le normali regole dei prodotti a base acqua.
Per la movimentazione e lo stoccaggio non sono previsti particolari accorgimenti.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture per pareti esterne di supporto minerale."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 75,00 (2007) - 40,00 (2010)
VOC del prodotto : al max. 40 gr/lt

