

TOVER CROMCOLOR

Descrizione:

Vernice a mano unica per lamiere zincate, acciaio, leghe leggere ecc, sia per uso interno che esterno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con resine alchidiche-fenoliche, pigmenti purissimi, additivi vari che gli conferiscono:

aspetto semilucido, alta copertura, buone proprietà meccaniche, elevata resistenza alle intemperie, assenza di ingiallimento nel tempo, ottima adesione e copertura con una sola mano.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	fluido-pastoso
colore:	secondo la gamma
peso specifico:	1,150-1,250 Kg/Lt +/- 0,005 in funzione del colore
pH:	n.a.
diluizione:	con diluente sintetico o raggia minerale dal 5 % al 10%
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 38 °C
mod. applicazione:	pennello, airless
consumi indicativi:	10-12 Mq/Lt per mano in funzione del supporto
viscosità:	160" tazza FORD/4
essiccazione:	2-3 ore al tatto, 24 ore in profondità a +20°C e con U.R. Al 50%
sopraverniciabilità:	min. 24 ore
pot life:	n.a.
lavaggio attrezzi:	con diluente nitro o simili subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 0,750 - 2,5 - 16
stoccaggio	12 mesi al riparo del gelo e forti temperature

Preparazione del supporto e fondo:

ACCIAIO-LEGHE LEGGERE-SUPPORTI ZINCATI: spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire e sgrassare accuratamente il supporto con solventi alla nitro.

Ad essiccazione avvenuta applicare il prodotto.

Applicazione:

Diluire in ragione dal 5% al 10 % max con diluente sintetico o raggia minerale per applicazione a pennello o rullo e max 15% per applicazione a spruzzo, avendo cura in entrambe i casi di intersecare le mani tra loro in modo uniforme ed omogeneo su tutta la superficie.



TOVER CROMCOLOR

Avvertenze e precauzioni generali:

- Evitare l'applicazione in presenza di pioggia o sotto l'azione diretta del sole.
- Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e forti fonti di calore ed in luogo ben ventilato.
- Inflammabile (R 10)
- Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
- Usare in luogo ben ventilato (S 51)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:
"Pitture monocomponenti ad alte prestazioni."
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :
Limite massimo : 600,00 (2007) - 500,00 (2010)
VOC del prodotto : 412,06

To.Ver.Italia s.r.l.

- Via Bitonto, 122 - 00133 - Roma - Italy - Tel. 06.2012800 - Fax 06.2011751
http: www.toveritalia.it - e-mail: info@toveritalia.it

