

TOVERSEAL

Descrizione:

Idrorepellente silconico per supporti lapidei non filmogeno.

Composizione e Caratteristiche:

E' un prodotto formulato espressamente con emulsioni ai silani speciali in dispersione solvente ed additivi vari che gli conferiscono:

alta resistenza meccanica, ottima idrorepellenza, potere penetrante e protettivo, effetto semilucido, assenza di ingiallimento nel tempo, non filmogeno, resistente agli alcali.

Idoneo per la protezione dall'acqua di opere murarie a vista quali: c.l.s., mattoni, laterizio, pietra arenaria, mattoni da rivestimento, intonaci ecc.

Impedisce la fuoriuscita delle effluorescenze.

Dati tecnici di fornitura:

Aspetto:	liquido
colore:	trasparente
peso specifico:	0,800-0,850 Kg/Lt +/- 0,005
pH:	n.a.
diluizione:	pronto all'uso
mod. applicazione:	pennello, immersione
consumi indicativi:	0,100 - 3 Lt/Mq per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
viscosità:	40 sec tazza Ford/4 a +20°C
essiccazione:	30-60 min. al tatto, 12 ore in profondità a +20°C
sopraverniciabilità:	a mano unica o fino a totale imprignazione
°C applicazione:	compresa tra +5°C e + 35 °C
lavaggio attrezzi:	con solventi alla nitro subito dopo l'uso
confezioni:	Lt. 1 - 5 - 20
stoccaggio	12 mesi al riparo forti temperature e fonti di calore in conf. originali chiuse

Preparazione del supporto e fondo:

SUPPORTI CEMENTIZI O PIETRE VARIE: assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di ogni sostanza inquinante, grasso, olio, muffa, muschio, ecc. Eventuali presenze di sostanze saline debbono essere preventivamente rimosse e le cause di tali formazioni eliminate adottando adeguati provvedimenti. Rimuovere eventuali frammenti o parti di intonaco fatiscenti o in via di distacco.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Agitare a fondo ed in modo energico il prodotto nella sua confezione prima e durante tutta l'applicazione ed applicare preferibilmente in piu' mani (bagnato su bagnato) incrociate con ausilio di pennello, rullo o spruzzo sino a completa saturazione del supporto.



TOVERSEAL

Avvertenze e precauzioni generali:

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia
Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole o su superfici surriscaldate.
Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed inconsistenti.
Facilmente infiammabile. Tenere lontano da fiamme e/o scintille.
Usare in luoghi ben ventilati.
Non respirare i vapori.
Usare indumenti protettivi e guanti idonei.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Conservare fuori della portata dei bambini (S 2)
Non disperdere i residui nelle fognature.

Indicazioni e note varie:

Il consumo dipende prevalentemente dal supporto e dal suo grado di assorbimento. Le differenze risultano molto elevate, sia tra supporti diversi che all'interno della stessa famiglia. Pertanto si consiglia per ottenere una resa ben precisa di effettuare una prova su un campione di superficie di circa 1-2 Mq con un Lt di prodotto.

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio effettuate a +20 °C e con il 50% di U.R., sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti dalla To.Ver.Italia, (supporto, condizioni ambientali, tecniche di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La società To.Ver.Italia si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

V.O.C. (Direttiva 2004/42/CE) :

Classe di appartenenza:

