



# TOVER PAINT

Idropittura esterni ed interni acrilica



*idropittura esterni ed interni acrilica*

Idropittura acrilica per muri esterni ed interni con le seguenti caratteristiche:

- finitura insaponificabile
- permeabile al vapore acqueo
- lavabile
- idoneo per supporti porosi (intonaci, fibrocemento, calcestruzzo, legno ecc.) e per superfici trattate con bitume e soluzioni bituminose.

## DATI TECNICI E DI FORNITURA

- **aspetto** opaco
- **tipo legante** copolimeri stirolo-acrilici in emulsione acquosa
- **peso specifico** 1400-1500 Kg./Lt.
- **resa teorica** circa 10 mq./l epr mano (in funzione dell'assorbimento del supporto).
- **essiccazione (65% U.r.)** secco al tatto 30 minuti  
intervallo minimo di ricopertura: 2 ore  
intervallo max: nessuna limitazione

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

**Su muri vecchi:** pulire accuratamente ed isolare con nostro fissativo TOVERFIX 1000 a solvente tal quale per eliminare tutte le impurità preesistenti nell'intonaco.

**Su muri nuovi:** isolare con una mano del nostro "TOVER FIX ACRILICO" diluito al 600% con acqua.

## MODALITA' DI APPLICAZIONE:

### Airless:

**Diluyente consigliato:** acqua - Volume del diluyente 0-10%  
**Diametro dell'ugello:** 0,46 - 0,53 mm. (0,018 - 0,021 pollici).  
**Pressioni all'ugello** 16,5 MPa (circa 165 atm.)

### Pennello/ruolo:

**Diluyente consigliato:** acqua - Volume del diluyente 0 - 5%  
**Non applicare a temperatura ambiente e del supporto inferiore a + 5° C.**

## STOCCAGGI

In luogo fresco e asciutto 12 mesi. teme il gelo

## SOLVENTE PER LA PULIZIA

Acqua

## CONFEZIONI:

Lt. 2,5 - Lt. 0,750

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzazione né determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.